


ADLER MEDICOLOR Antibakterielle Wandfarbe

40381



Produktbeschreibung

Durch Modifikation mit Nano-Silberstrukturen schimmelwidrig und antibakteriell wirksame Wandbeschichtung für Innenräume im Gesundheits-, Wellness- und im privaten Bereich.

Besondere Eigenschaften

Emissions- und lösemittelfrei,
weichmacherfrei, geruchsneutral,
sehr ergiebig, tropfgehemmt, abtönbar



Für Allergiker geeignet.

Kenndaten nach ÖNORM EN 13300

Nassabriebbeständigkeit: Klasse 3
Kontrastverhältnis (Deckvermögen): Klasse 1 (bei 7 m²/l)
Glanzgrad: Stumpfmatt
Maximale Korngröße: fein (< 100 µm)

Anwendungsgebiete

Als Beschichtung auf Mauerwerk, Beton, Gips, Tapeten sowie auf gut haftenden Dispersions- und Mineralanstrichen speziell in Arztpraxen, Krankenhäusern, Altersheimen, Schulen, Kindergärten etc. sowie im privaten Bereich.

Auftragsart

Rollen, Streichen oder Airless-Spritzen
(Feinsieb Maschenweite 0,2 mm, 150 bar Spritzdruck, Düsendringgröße 0,021 – 0,26 Inch bzw. 0,53 – 0,63mm)

Untergrundvorbereitung

Der Untergrund ist auf Tragfähigkeit und Eignung zu prüfen (ÖNORM B 2230 Teil 2 beachten).
Frischen Putz und Beton mindestens 4 Wochen durchtrocknen lassen.
Neuputzstellen flutieren und nachwaschen.
Fettige oder ölige Verunreinigungen gründlich mit ADLER Entfetter entfernen.
Risse und Unebenheiten mit geeignetem Spachtelmaterial ausbessern.
Nicht tragfähige Altanstriche entfernen.
Glänzende oder glatte Untergründe (wie Lack- und Latexuntergründe, Sinterschichten) anlaugen, aufrauen oder abschleifen.
Leimfarben grundrein abwaschen und mit ADLER Tiefengrund WV grundieren.
Saugende Untergründe und Gipskartonplatten mit ADLER Tiefengrund WV 1 zu 1 mit Wasser verdünnt vorstreichen.
Ein glänzendes Auftrocknen des ADLER Tiefengrundes WV

ist zu vermeiden.

Schimmelbefall mit ADLER SchimmelEx behandeln und mit warmem Wasser nachwaschen.

Grundanstrich

1 x ADLER Medicolor, mit max. 5 % Wasser verdünnt.

Deckanstrich

1 x ADLER Medicolor unverdünnt

Verdünnung

Wasser; max. Zugabemenge 5 %

Trockenzeit (Raumtemperatur 20 °C)

3 – 4 Stunden

**Verarbeitungs- und
Objekttemperatur**

Nicht unter + 5 °C
Hohe Luftfeuchtigkeit und/oder niedrige Temperaturen verzögern die Trocknung.

Arbeitsgeräte

Sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen.

Ergiebigkeit (pro Auftrag)

ca. 8 m²/l, je nach Untergrundbeschaffenheit

Lagerung

Kühl, aber frostfrei

Gebindegrößen

9 l

Farbton

W10 Weiß
(auch zum Abtönen über das ADLER Color Farbmischsystem)

Sicherheitstechnische Angaben

Bitte Sicherheitsdatenblatt beachten!

Auch bei der Verarbeitung schadstoffarmer Lacke sind die üblichen Schutzmaßnahmen einzuhalten.